



Technische Informationen



STAUF Hardwaxoil (51460)

Однокомпонентный безцветный слой на основе натуральных масел и воска

Особенности:

- ▣ грязеотталкивающие свойства
- ▣ водоотталкивающие свойства
- ▣ прост в нанесении
- ▣ шелковистая поверхность



Область применения

- ▣ Масло-воск на основе натуральных масел и воска для паркета и деревянных напольных покрытий, столов и рабочих плит для нормальных до средних нагрузок

Средства по уходу

- ▣ STAUF aqua Protect and Clean
- ▣ STAUF aqua Easy Clean

Доля сухого остатка

- ▣ 50 %

Время высыхания

- ▣ примерно 16 часов при 20 °C и 50% относительной влажности воздуха

Инструмент для нанесения

- ▣ валиком
- ▣ кисточкой

Очистка рабочих инструментов

- ▣ STAUF Spezialreiniger
- ▣ STAUF V 2000 AF
- ▣ ацетон
- ▣ промывочный бензин

No translation available

- ▣ 15 - 25° C при 35 - 65 % относительной влажности воздуха

Климатические условия в помещении для применения

- ▣ Для улучшения износостойкости и быстрого высыхания можно смешать Масло-воск 25:1 с STAUF Oil отвердителем. Использованный рабочий материал как пады, тряпки, шлифовальная пыль и подобные вещи герметически закрывать в металлических банках

Особенности продукта

- ▣ дышащий материал
- ▣ очень хорошая устойчивость к истиранию
- ▣ проявление естественного оттенка дерева

Цвет

- ▣ коричневый

Расход на м²

- ▣ 30-60 ml/m²

Требования к транспортировке

- ▣ 6 - 30 °C

Условия хранения

- ▣ 6 - 30°C

Срок хранения

- ▣ 24 месяцев

Стандартная упаковка

- ▣ 5 литр Жестяная канистра

Giscode

- ▣ Ö60

Транспортировка группа упаковки

- ▣ III

Номер UN для транспортировки


- ▣ 1263

Класс опасности при транспортировке

- ▣ 3

Код опасности при транспортировке

- ▣ F1



STAUF Hardwaxoil (51460)



Подготовка основания

Обрабатываемые деревянные поверхности должны быть сухими и незагрязненными маслом, воском, жиром и пылью (последнее шлифование необходимо осуществлять зерном 100-120). Шлифовальную пыль необходимо удалить или вычистить пылесосом.

Обработка

Перед применением хорошо перемешать. Масло наносить подходящим валиком быстро и равномерно крест на крест (сначала поперёк и потом по длине). Материал не следует выливать на пол и затем распределять по поверхности паркета, оптимальная работа осуществляется из емкости, предназначенная для работ с лаками.

После высыхания слоя масла можно сделать промежуточную шлифовку (шлифовальная сетка зернистостью 120). После чего шлифовальную пыль хорошо пропылесосить, удалить с поверхности.

Рекомендация по применению

Правильно подготовить паркет или деревянный пол (отшлифовать, при необходимости замазать замазкой).

Первый слой, масло

Высыхание минимум 16 часов

При необходимости сделать промежуточную шлифовку зернистостью 120

Второй слой валиком, масло

Нагрузки

Ходжение, промежуточное шлифование, перелакировка не раньше 16 часов, легкая нагрузка спустя 72 часа, полная допустимая нагрузка спустя 10-14 дней.

Прочие указания

Соблюдайте, пожалуйста, специальные указания по уходу за деревянными полами покрытые лаком или пропитанными маслом.

Успех при обработке поверхности в большей степени зависит от соответствующей подготовки поверхности. Соответствующая проверка и подготовка отдельных деревянных поверхностей должна осуществляться в соответствии с общими правилами данной сферы. Поэтому, согласно действующим в данной области нормам (положение о подрядно-строительных работах и германский промышленный стандарт), обрабатываемую поверхность, предназначенную для окрашивания, должен проверять мастер по укладке паркета. Кроме того, следует соблюдать технические инструкции и указания, данные на этикетках наших продуктов. В случае сомнения необходимо ознакомиться с технологией применения продуктов у технологов фирмы STAUF.

Согласно закону 617 средства для обработки поверхности, содержащие сильные растворители, необходимо заменять продуктами, представляющими меньшую опасность для здоровья. Кроме того, рекомендуется использовать продукты с наименьшими выбросами.

Поэтому также рекомендуется проверять, есть ли возможность заменить продукты, содержащие сильные растворители, продуктами на водной основе (STAUF аква-продукты).

Ограничение на схватываемость

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.