



Technische Informationen



STAUF aqua Aurum (51349)

двухкомпонентный водный лак на полиуретановой основе

Особенности:

- ▣ очень хорошая устойчивость к истиранию
- ▣ отличная химическая устойчивость
- ▣ простое замешивание
- ▣ очень хорошая стойкость против следов и чёрных полос от подошвы



Область применения

- ▣ двухкомпонентный водный лак для паркетных и деревянных полов, пробка, с высоким и особо высоким уровнем нагрузки в жилой и промышленной сфере

Соответствующие грунтовки

- ▣ STAUF aqua Primer
- ▣ STAUF Multi Primer
- ▣ STAUF Oil in One

Средства по уходу

- ▣ STAUF aqua Protect and Clean
- ▣ STAUF aqua Easy Clean

Степень блеска

- ▣ ультраматовый (10)
- ▣ матовый (20)
- ▣ полуматовый (40)

Доля сухого остатка

- ▣ 40 %

Время высыхания

- ▣ примерно 3 часа при температуре 20 °C и 50% относительной влажности воздуха

Инструмент для нанесения

- ▣ валиком
- ▣ кисточкой

Очистка рабочих инструментов

- ▣ вода

No translation available

- ▣ 15 - 25° C при 35 - 65 % относительной влажности воздуха

Промежуток времени для обработки

- ▣ примерно 2 - 3 часа при 20 °C и 50% относительной влажности воздуха

Климатические условия в помещении для применения

- ▣ степень блеска измеряется при 60° на фотокартоне и зависит от толщины слоя, климатических условий и времени высыхания

Особенности продукта

- ▣ с небольшим запахом
- ▣ светоустойчивый
- ▣ очень хорошая стойкость против следов и полос от подошвы
- ▣ быстро сохнет

Цвет

- ▣ белый

Расход на м²

- ▣ ca. 100 - 120 ml/m²

Требования к транспортировке

- ▣ 6 - 30 °C

Условия хранения

- ▣ 6 - 30°C

Срок хранения

- ▣ 12 месяцев

Стандартная упаковка

- ▣ 4,95 литр Пластмассовая канистра

Giscode

- ▣ W3 DD+

номер допуска к эксплуатации

- ▣ Z-157.10-63

Промежуток времени для обработки

- ▣ примерно 2 - 3 часа при 20 °C и 50% относительной влажности воздуха

Компонент смеси A

- ▣ 10

Компонент смеси B

- ▣ 1

Цвет 2K

- ▣ бесцветный

Номер UN для транспортировки 2K

- ▣ 1263

Класс опасности при транспортировке 2K

- ▣ 3

Код опасности при транспортировке 2K

- ▣ F1



STAUF aqua Aurum (51349)



Подготовка основания

Обрабатываемые деревянные поверхности должны быть сухими и незагрязненными маслом, воском, жиром и пылью (последнее шлифование необходимо осуществлять зерном 100-120). Шлифовальную пыль необходимо удалить или вычистить пылесосом.

Смешивание компонентов

В канистру с лаком вылить полностью отвердитель, оба компонента тщательно перемешать (минимум 1 мин.)

Обработка

Перед применением хорошо перемешать. Замешанный лак нанести соответствующим валиком быстро и равномерно, при этом избегать образования луж. Материал не следует выливать на пол и затем распределять по поверхности паркета, оптимальная работа осуществляется из емкости, предназначенная для работ с лаками.

После высыхания слоя лака осуществить промежуточное шлифование (шлифовочная сетка зерно 120). После этого необходимо удалить или очистить пылесосом шлифовальную пыль.

Рекомендация по применению

Правильно подготовить паркет или деревянный пол (отшлифовать, при необходимости замазать замазкой, прогрунтовать)

По необходимости отказаться от грунтования

Первый слой валиком, лак
высыхание примерно 3 часа

Первое промежуточное шлифование, шлифовочное зерно 120

Второй слой валиком, лак

После высыхания и промежуточной шлифовки нанести валиком новый слой лака

Мы рекомендуем наносить водный лак роликом максимум два раза в день

Нагрузки

Хожение, промежуточное шлифование, перелакировка не раньше 3 часов, легкая нагрузка спустя 72 часа, полная допустимая нагрузка спустя 7-10 дней.

Прочие указания

Соблюдайте, пожалуйста, специальные указания по уходу за деревянными полами покрытые лаком или пропитанными маслом.

Успех при обработке поверхности в большей степени зависит от соответствующей подготовки поверхности. Соответствующая проверка и подготовка отдельных деревянных поверхностей должна осуществляться в соответствии с общими правилами данной сферы. Поэтому, согласно действующим в данной области нормам (положение о подрядно-строительных работах и германский промышленный стандарт), обрабатываемую поверхность, предназначенную для окрашивания, должен проверять мастер по укладке паркета. Кроме того, следует соблюдать технические инструкции и указания, данные на этикетках наших продуктов. В случае сомнения необходимо ознакомиться с технологией применения продуктов у технологов фирмы STAUF.

Ограничение на схватываемость

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.